



Finnsco Pro-Line® Liima- ja saumamassa ruskea 290 ml

Tuotekuvaus

- Elastinen MS-polymeerimassa liimaamiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen
- Sopii sekä kuiville että märille pinnoille kaikkiin kohteisiin
- Päälle maalattavissa
- Ei kutistu kuivuessaan
- Helposti muotoiltavissa
- Pysyy joustavana
- Kestää tärinää
- Ylimaalattavissa
- Tarttuu mm. teräkseen, puuhun, muoveihin, lasiin
- Hajuton, myrkytön, home- ja bakteerisuojattu sekä isosyanaattivapaa
- UV- ja säänkestävä

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: + 5 °C ... + 40 °C
- Nahkoittuminen: 10 min (23 °C, Rh 55 %)
- Kuivuminen: 2 mm/24 h (23 °C, Rh 55 %)
- Lämpötilan kesto: - 40 °C ... + 90 °C
- Maalattavuus: maalattavissa pintakuivana, "nahkoittumisen" jälkeen
- Sauman joustavuus: ± 25 %
- Vetolujuus: 2,2 N/mm² (Mpa)
- Murtovenymä: 250 %
- Tiheys: 1,54 g/ml
- Juoksevuus: <2 mm
- Säilyvyys: Avaamattomassa patruunassa väh. 12 kk. Kuivassa ja viileässä paikassa.

Käyttökohteet

- Liima- ja saumamassa soveltuu lähes kaikkiin liimaus- ja saumauskohteisiin rakennuksilla, teollisuudessa ja autopeltikorjaamoissa.
- Rakennusten saneerauskohteissa mm: keittiö- ja saniteetitilat, peilit, seinäpaneelit, jalkalastat yms.
- Tarttuu esim. seuraaviin materiaaleihin: puu, tiili, betoni, kaikki metallit, lasi, keraamiset laatat, peilit, posliini, polystyreeni, PVC, useat muut muovilaadut, ym.
- Tarttuu Ruukin Pural- ja Purex-kattopelteihin sekä märkänä että kuivana.
- Ei suositella seuraaville materiaaleille: PE, PP, Teflon ja bitumi.

Käyttöohjeet

1. Katkaise patruunan kärki.
2. Katkaise tarvittaessa suuttimen kärki ja kierrä kiinni patruunan päähän.
3. Käytä puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan.
4. Muotoile ja anna kuivua.

Tuotekoodi

FP3005290RU

Pakkauskoko

laatikossa 12 kpl

EAN-koodi

6430020290084

LVI-numero

3267804



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi